



ООО "РАББЕР ДАСТ ПРОДАКШН"
 ТРАВМОБЕЗОПАСНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
 БЛАГОУСТРОЙСТВО
 ГЕОПЛАСТИКА
 ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
 СПОРТИВНАЯ И ЛАНДШАФТНАЯ ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА
 ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ
 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

+7 (495) 726-84-66 | office@rubber-dust.com | www.rubber-cover.ru | www.rd-maf.com | www.rubber-dust.com

Техническая карта покрытий "RD Sandwich EPDM", "RD Sandwich EPDM MIX"

Наименование	"RD Sandwich EPDM", "RD Sandwich EPDM MIX"	
Описание	Двухслойное покрытие (Нижний слой из черной резиновой крошки/Верхний слой из EPDM крошки)	
Назначение	Покрытие для детских и спортивных площадок, тропиночных сетей, беговых дорожек, элементов геопластики	
Варианты исполнения	Нижний слой из черной резиновой крошки (5-8мм.,10мм.,15мм.,20мм.,30мм.)/Верхний слой из EPDM крошки (5-8мм.,10мм.)	
Характеристики	Износостойкое, пористое, водопроницаемое, прочность при разрыве 0,9 МПа, истираемость 0,6 г./м.кв., плотность 800 кг./м.куб., прочность сцепления слоев 0,02-0,05 Н/см.	
Основание	Асфальтовое или бетонное покрытие, дерево, металл, пластик. На грунтовом основании (ПГС) рекомендованная толщина не менее 25мм.	
Состав	Однокомпонентное полиуретановое связующее, резиновая крошка фр. 2-4мм., EPDM крошка фр. 2-4мм., Скипидар, Праймер.	
Условия для укладки	Отсутствие осадков, луж, снега на поверхности основания. Рекомендованная среднесуточная температура не менее +5 градусов по Цельсию. Возможны исключения.	
Эксплуатация после укладки	При среднесуточной температуре воздуха не менее +10 градусов по Цельсию покрытие застывает в течение 24 часов. При температуре ниже +10 градусов по Цельсию время застывания покрытия увеличивается до 48 часов. Непосредственно в момент укладки неизбежен запах скипидара, который выветрится в течение 2-3-ех дней.	
Внешний вид покрытия		